

# JFEプリントGLの特色

- 1 塗膜10年保証
- 2 色あせに強く、木目柄が長持ち
- 3 塗膜強化により、疵に強い
- 4 梨地状の表面処理により、木肌の風合いを再現
- 5 リアルな木目を再現する為、グラビア・オフセット印刷※を採用


※グラビア・オフセット印刷とは凹版を使用したドラム式印刷で、微細でシャープな印刷が可能

## 〔鋼板性能〕

| 試験項目  | 評価基準   | 試験結果      |
|---|--|-----------|
| 曲げ密着性 JISG3322                              | 3T曲げ(板厚0.5mm)                                    | 剥離無し      |
| 鉛筆硬度試験 JISG3322                             | H以上  | 2H        |
| 耐衝撃性 JISG3322 (1/2インチφ×500g×50cm)           | 剥離・割れ等異常のないこと(凹/凸)                               | 剥離無し/剥離無し |
| 耐食性 JISZ2371                                | 平面・クロスカット部1000Hr                                 | 異常無し      |
| 耐候性 JISA1415<br>サンシャインウェザーメーター(SWOM) 促進耐候試験 | SWOM4000Hr                                       | ΔE<1      |
| 耐沸騰水性 1Hr浸漬後評価                              | 外観異常ないこと   | 異常無し      |
|   | 鉛筆硬度試験 H以上                                       | 2H        |
| 耐薬品性  | 耐酸性(5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 室温 10Hr浸漬) | 異常無し      |
|   | 耐アルカリ性(1% NaOH室温 10Hr浸漬)                         | 異常無し      |

## 〔皮膜構成図〕

木目模様+梨地クリア塗膜



## 〔施工例〕



JFE 鋼板 株式会社

JFE

<http://www.jfe-kouhan.co.jp>

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー

流通営業部 TEL 03-3493-1504 FAX 03-3493-1937

商品技術部 TEL 03-3493-1283 FAX 03-3493-1937

北海道支店 〒060-0002 札幌市中央区北二条西四丁目1番地 札幌三井JPビルディング  
 東北支店 〒980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目4番33号 仙台定禅寺ビル  
 名古屋支店 〒450-6427 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング  
 大阪支店 〒530-0003 大阪市北区堂島一丁目6番20号 堂島アバンザ  
 北陸営業所 〒930-0004 富山市桜橋通り3番1号 富山電気ビル  
 岡山営業所 〒700-0821 岡山市北区中山下一丁目8番45号 NTTクレド岡山ビル  
 中国営業所 〒730-0037 広島市中区中町7番23号 住友生命広島平和大通り第2ビル  
 九州支店 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1番35号 博多三井ビルディング2号館

TEL 011-219-3011 FAX 011-219-3013  
 TEL 022-223-8591 FAX 022-267-1516  
 TEL 052-561-3396 FAX 052-561-3463  
 TEL 06-6342-0620 FAX 06-6342-0618  
 TEL 076-441-2421 FAX 076-441-2058  
 TEL 086-233-0068 FAX 086-233-0061  
 TEL 082-245-3238 FAX 082-245-3271  
 TEL 092-262-7711 FAX 092-262-7712